



## INFORMATIVO TÉCNICO

### ARGAMASSA LIGAFORTY CONTRAPISO

- **DESCRIÇÃO:**

Argamassa especialmente formulada para regularização e nivelamento de pisos e lajes como base para posterior aplicação de revestimentos.

- **INDICAÇÕES DE USO:**

- Regularização de pisos e lajes;
- Áreas internas e externas;
- Grande facilidade de uso e ótimo acabamento com economia de tempo.

- **BASES DE SUPORTE:**

- Lajes de concreto.

- **NÃO APLICAR EM:**

- Locais com tráfego de veículos.

- **COMPOSIÇÃO:**

Mistura industrializada de Cimento Portland, agregados minerais com granulometria controlada e aditivos de desempenho.

- **PREPARO:**

Em recipiente limpo e estanque, protegido de sol, chuva e vento, adicione 2,40 litros a 2,60 litros de água limpa, isenta de óleos, gorduras ou materiais particulados para cada saco de 25 kg de contrapiso LIGAFORTY. Adicione somente a água indicada, não acrescentar mais água, tanto no momento de preparo da mistura como no decorrer da aplicação.

A mistura pode ser manual ou com auxílio de misturadores próprios para argamassas, como betoneiras ou misturadores mecânicos. No caso de utilizar o tipo horizontal/betoneira/batelada, adicione a metade da água indicada e em seguida todo o volume de argamassa, completando com o restante da água. Evite a formação de grumos secos homogeneizando bem a mistura. No término do preparo, a argamassa terá um aspecto de “farofa”.

- **APLICAÇÃO:**

Verifique o nível desejado do contrapiso, utilizando mangueira de nível ou nível a laser. Observe a necessidade de caimentos para a vazão de água. Faça as devidas marcações considerando uma espessura mínima de 20 mm e de 40mm no máximo.

Sobre a superfície a ser regularizada, que deverá estar seca e limpa, aplique uma nata de cimento e espalhe com o uso de um escovão ou vassoura. Espalhar a argamassa e com auxílio de um soquete apropriado compactar até o nível desejado.

No caso de regularização inicial com espessura acima de 40 mm, executar o contrapiso em camadas, sempre respeitando os limites de espessura mínimo de 20mm e 40mm no máximo. Após a compactação, com régua de alumínio, sarrafear a argamassa utilizando as taliscas como apoio e referência de nível.

O contrapiso LIGAFORY deverá ser utilizado no máximo em 90 minutos após sua mistura com água. Não adicione qualquer outro produto ou água acima do especificado na argamassa, bastando amassá-la antes da aplicação.

- **CONSUMO:**

Aproximadamente 20kg/m<sup>2</sup>/cm. Este rendimento pode variar de acordo com as condições de preparo da base, uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, variações de temperatura entre outras.

- **LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO:**

- Tráfego leve: 3 dias, para trânsito leve de pessoas;
- Tráfego intenso ou revestimento: 28 dias.

- **RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO:**

- ✓ Utilize luvas de borracha, avental e óculos de proteção durante o preparo e aplicação.
- ✓ Em caso de contato com os olhos, lave-os com muita água corrente e procure auxílio médico.
- ✓ Em contato com a pele, lave o local com muita água corrente. Persistindo alguma irritação procure auxílio médico;
- ✓ No caso de ingestão não provoque vômito. Lave a boca da vítima com água e procure auxílio Médico;
- ✓ Manter as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

- **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

Resistência mínima a compressão: 13 MPa após 28 dias.

- **ESTOCAGEM:**

Em local coberto, seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas de no máximo 1,5 m de altura, em sua embalagem original.

- **VALIDADE:**

180 dias da data de fabricação, em sua embalagem original, respeitando as condições de armazenamento.

**Caso necessária alguma informação que não esteja neste informativo, favor contatar nosso Departamento Técnico.**