



INFORMATIVO TÉCNICO
CIMENTO QUEIMADO LIGAFORTY

Argamassa cimentícia decorativa, de fino acabamento, alta aderência e resistência, com efeito “CIMENTO QUEIMADO” para aplicação em paredes de áreas internas e externas.

Indicações de uso.

- Paredes de áreas internas e externas.
- Sobre reboco e emboço
- Concreto escovado e lavado.
- Superfícies pintadas ou rústicas.
- Drywall

Não aplicar em:

- Revestimentos de madeira, metais, borracha e plásticos.
- Superfícies úmidas e mofadas.
- Reboco úmido, aguardar secar para aplicar.
- Sobre bases com temperaturas menores que 5°C ou maiores que 30°C.

Preparação da superfície.

- A base de estar limpa, firme, sem partes soltas ou oca, livre de poeiras, manchas de óleo ou gorduras, tintas, desmoldantes ou qualquer outra substância que possa impedir ou prejudicar a aderência do produto.
- Em superfícies com pintura verificar se esta firme sem bolhas ou irregularidades. Aplique um leve lixamento para melhorar a aderência.
- Todas as imperfeições como prumo, nivelamento, trincas, fissuras, fraca resistência ou outras, deverão ser corrigidas com 72 horas de antecedência.

- Proceda a uma escovação em rebocos e emboços para retirar todas as partículas soltas.
- Imperfeições profundas, repare com reboco, deixe curar por 28 dias. Escove ou lixe para retirar partículas soltas.

Preparação do produto.

- Em um recipiente limpo e estanque adicione toda a quantidade de água limpa indicada para toda a embalagem (5kg).
- Preferentemente utilize um misturador de baixa velocidade para a mistura.
- Sob agitação, adicione aos poucos o pó sobre a água até obter uma mistura uniforme e homogenia sem a presença de grumos.
- Aplicar em até 1 hora após a preparação. Descartar após 1 hora.
- Proteja a mistura recém preparada da ação direta do sol, chuva ou vento forte.

Aplicação do produto.

- Com a parte lisa de uma desempenadeira metálica aplique uma primeira camada do produto na forma de alisamento, que servira como ancoragem.
- Verifique a presença de ondulações, corrija com o produto ou com uma lixa nº 200.
- Após 8 horas aplique a segunda camada, com movimentos aleatórios, observando a espessura mínima de 2 mm.
- Caso necessário utilize o próprio produto para corrigir falhas após a secagem e cura do material.
- Em áreas externas com incidência de sol direto sobre o revestimento umedeça constantemente para evitar trincas ou fissuras.
- Não aplique sobre superfícies com temperaturas abaixo de 5°C ou superior a 30°C.
- Não aplicar em temperatura ambiente acima de 40°C.
- Transcorridas 72 horas, no mínimo, aplique uma cera ou verniz impermeabilizante a fim de proteger o revestimento contra desgaste, manchas, envelhecimento e realçar as nuances. **No caso de áreas externas a aplicação é obrigatória.**

Observações:

- Utilize equipamentos de proteção individual como luvas, máscara contra pó e óculos de proteção.
- Não exceda a quantidade de água indicada na embalagem.
- Limpe toda a ferramenta utilizada com água limpa após o uso.

Composição: Cimento Portland, agregados minerais com granulometria controlada, pigmentos, polímeros e aditivos especiais não tóxicos.

Rendimento: 0,3 a 0,5 kg/m² de acordo com condições da base.

Embalagem: Sacos de 5 kg.

Validade: 12 meses após a data de fabricação em embalagens fechadas, em ambiente seco, ao abrigo de chuva e sol sobre estrados.

Outras informações.

- Manuseio, descarte e toxicidade consulte a ficha de segurança.